

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2025-104859

접 수 일 자 : 2025년 07월 18일

대 표 자 : 장덕령

시험완료일자 : 2025년 08월 01일

업 체 명 : (주)영광벤드

주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

시 료 명 : 스테인레스 주강품(SSC13)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장 강도	N/mm ²	-	690	KS B 0802:2003
항복 강도(0.2% offset)	N/mm ²	-	342	KS B 0802:2003
연신율	%	-	53	KS B 0802:2003
경도	-	-	195 HBW 5/750	KS B 0805:2000
C	%	-	0.04	KS D 1652:2022
Si	%	-	0.24	KS D 1652:2022
Mn	%	-	1.30	KS D 1652:2022
P	%	-	0.032	KS D 1652:2022
S	%	-	0.013	KS D 1652:2022
Ni	%	-	8.04	KS D 1652:2022
Cr	%	-	18.49	KS D 1652:2022

- 인장시험 (KS B 0801 : 14A호 시험편)

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Mun Jonghun

작성자 : 문종훈

Tel : 02-2092-3632

Oh Donghyun

기술책임자 : 오동현


Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2025년 08월 01일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2025-104859

접 수 일 자 : 2025년 07월 18일

대 표 자 : 장덕령

시험완료일자 : 2025년 08월 01일

업 체 명 : (주)영광벤드

주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

시 료 명 : 스테인레스 주강품(SSC13)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Mun Jonghun

작성자 : 문종훈

Tel : 02-2092-3632

Oh Donghyun

기술책임자 : 오동현

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 08월 01일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code